

DURA PRO[®]

une marque de Dural

Adhésif à construction et à panneau



DURA PRO AC 0055 est un adhésif à haut solides pour l'installation de panneaux muraux (incluant FRP et Plas-Text[®] NRP[®]), plinthes, moulures (incluant MDF), liège et tuiles acoustiques. AC 0055 est aussi utilisé pour le montage de sous-planchers, la pose de panneaux isolants rigides et coller les coins de métal au gypse. Rencontre la norme ONGC #71-26-M88.

AC 0055

DURA PRO®

une marque de Dural



AC 0055 Adhésif à construction et à panneau

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURA PRO AC 0055 est un adhésif à haut solides pour l'installation de panneaux muraux (incluant FRP et Plas-Text® NRP®), plinthes, moulures (incluant MDF), liège et tuiles acoustiques. AC 0055 est aussi utilisé pour le montage de sous-planchers, la pose de panneaux isolants rigides et coller les coins de métal au gypse. Rencontre la norme ONGC #71-26-M88.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Très forte adhésion
- Prise rapide
- Inflammable

PRÉPARATION

Les surfaces doivent être stables, linéaires, poreuses, propres, sèches et libres de contaminants. L'adhésif et les matériaux (déballés) doivent être à la température de la pièce (20°C) 24 heures avant, pendant et après l'installation. Le béton doit être bien durci, exempt d'humidité et de pression hydrostatique.

APPLICATION

À LA TRUELLE : Étaler l'adhésif avec une truelle dentée en V de 5 mm (3/16") tenue à un angle de 45°. Étendre l'adhésif uniformément du centre et aux bords du panneau. PAR POINTS: Apposer des points de 3 cm de diamètre par au moins 6 mm d'épaisseur à tous 30 cm par 30 cm sur la surface entière. DANS TOUS LES CAS: En dedans des 10 minutes suivant l'application de l'adhésif, presser fermement les matériaux en place pour aplanir l'adhésif entre les deux surfaces. Employer un rouleau pour appliquer une pression uniforme et obtenir le maximum de transfert de l'adhésif. Ne pas bouger le panneau une fois en place. Attendre 48 heures avant d'appliquer une force sur les matériaux. Le durcissement complet demande 5 à 10 jours.

POUVOIR COUVRANT

Approximatif 1.5 m²/L.

ATTENTION

Se référer aux recommandations du fabricant de panneau pour les instructions détaillées d'installation. Dans certains cas, quelques clous peuvent être nécessaire pour l'alignement et le support pendant le durcissement. AC 0055 n'est pas recommandé pour joindre deux matériaux non poreux tels que le métal, le verre, la céramique lustre, le bois verni, et le plastique.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	800 - 900 M cps
Solides	67% - 69%
pH	9.0 - 10.0
Couleur	blanc
Odeur	presque sans odeur
Poids spécifique	1.40 ± 0.02
Résistance à l'eau	Excellente (une fois séché)
temps d'exposition à l'air :	30 - 40 minutes (à température ambiante)
COV	<50 gr/L

NETTOYAGE

Laver les mains, les outils et l'excédant d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si la colle a séché, nettoyer avec de l'essence minérale avec précaution. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler l'excès.

ENTREPOSAGE

La durée de vie du produit est de 1 an dans le contenant original non-ouvert à la température de la pièce. Ce produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C.

NOTE À L'UTILISATEUR

Ce produit est non classifié dangereux selon le règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (RPCCC). Produit non réglementé selon le Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT).

ENVIRONNEMENT

Rencontre les normes de COV pour les adhésifs et scellants en place à la date de production.

EMBALLAGE

UPC	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
058751553009	300 ml	24	240	720
058751558257	825 ml	12	204	408
058751550046	3.78 L	2	30	150
058751550152	15.0 L	1	12	36

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.

DURA PRO®

une marque de Dural



AC 0055 Adhésif à construction et à panneau

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits, et les recommandations sont basées sur des essais et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés ou par des acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

DATE DE REVISION

10 novembre 2011